AKPEROX L40S

: Жидкая дисперсия дибензоил пероксида

Описание

Спецификация;

Плотность (@20˚C)	: 1,175 ± 0,005 г/см^3
Вязкость (@20˚C)	: 1000 ± 200 с Па.с
Внешний вид	: Белая жидкость
Содержание активного кислорода	: 2,57% - 2,71%
Содержание пероксида	: 39,0% - 41,0%
SADT	: 50˚C
CAS номер	: 94-36-0
EINECS/ELINCS номер	: 202-327-6
REACH Reg. номер	: 01-2119511472-50-0017
UN номер	: 3107

Применение : AKPEROX L40S может быть использован при комнатной температуре для отверждения холодных пластиков, полиэфирных и винилэфирных смол. В комбинации с аминными ускорителями, такими как: диметиланилин, диэтиланилин и диметил-п-толуидин. Система отверждения «AKPEROX L40S+аминный ускоритель» позволяет очень быстро отверждать пластики повышая их устойчивость к влажности, истиранию и наполнителям.

Дозировка : Рекомендованная дозировка при использовании 1% - 3% в пересчете на вес смолы, в зависимости от температуры окружающей среды и используемых смол. Для увеличения времени работы с продуктом, просто уменьшите дозировку. Возможно использование с аминами.

Упаковка : 25 кг ПЭТ канистры

Транспортировка и хранение : Температура хранения должна быть в диапазоне от 0˚C до +25˚C. Держите канистры закрытыми. Хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от источников батарей, нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и других источников тепла, хранить только в оригинальной упаковке. Обеспечьте заземление и вентиляцию, что бы предотвратить накопление статического электричества. Исключить любой контакт с аминными, кобальтовыми ускорителями, кислотами, алкилами, тяжелометальными компаундами и металлическими мылами.

Срок годности : 6 Месяцев в оригинальной закрытой упаковке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
BP50 ПОРОШОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKPEROX BP50 – дибензоил пероксид 50% с пластификатором, белый, в виде порошка.
Akperox BP50 применяется в качестве отвердителя ненасыщенных полиэфирных смол при повышенных температурах, а так же для отверждения холодных пластиков.

КАЧЕСТВА ОТВЕРДИТЕЛЯ

Внешний вид	Порошок белого цвета
Плотность (при 20°C):	0,62 кг/л
Содержание активного кислорода:	3,24-3,37%
Содержание пероксида:	49,0-51,0%
Температура самоускоряющегося разложения:	60°C

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется применять от 1% до 3 % в зависимости от климатических условий и состава продукта.

УПАКОВКА

25 кг в картонной коробке

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +30°C. Необходимо держать упаковку плотно закрытой. Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, возгорания и прямого попадания солнечных лучей. Рекомендуется заземлить поверхность, для предотвращения накопления статического электричества. Необходимо избегать контакта с аминовыми или кобальтовыми ускорителями, кислотами, щелочами, и веществами содержащими тяжелые металлы.

Срок хранения минимум 6 месяцев, в закрытой упаковке и при соблюдении требуемых условий хранения.